

Permo® easy H Permo® easy H SK

Uniwersalna membrana na dach z deskowaniem lub bezpośrednio na „ocieplenie”


Zastosowanie

Permo® easy H to najłżejsze standardowe wykonanie z wysoce dyfuzyjnych paroprzepuszczalnych uniwersalnych membran dachowych Klöber. Ta hydrofobowana 3-warstwowa kombinacja włókniny/folii z poliolefiny nadaje się na wszystkie

dachy pochyłe z deskowaniem przy zastosowaniu chemicznych środków impregnacji drewna, lub na ocieplenie do spodu membrany rany jak również ze szczeliną wentylacyjną lub bez. Funkcje wysoce dyfuzyjnej membrany spełnia PE-film, który od dołu i od góry jest

chroniony wysoce wytrzymałą na rozerwanie i działanie promieniowania UV włókniną. SK - wersja umożliwia szybki montaż - perfekcyjne wykonanie złączy dzięki akrylowej taśmie samoprzylepnej, która chroni dach przed deszczem i wiatrem. Permo® easy H odpowiada

wymaganiom normy DIN 18338, DIN 4108-3, DIN 688002-2, i najnowszym zaleceniom ZVDH /Centralnego Związku Dekarzy Niemieckich/. Montaż wykonuje się zgodnie z instrukcją montażu Klöber i przepisami krajowymi.



Skład	3 - warstwowa kombinacja włókniny/folii na bazie poliolefiny, hydrofobowana. Permo® easy H SK - dodatkowo z akrylową taśmą samoprzylepna	
Cieźar powierzchniowy, EN 1849-2	ok. 125 g/m ²	
Barwa	górze - beżowa / dół - biały	
WDD-paroprzepuszczalność, EN ISO 12575/Klima B	>= 1200 g/m ² x24h	
sd - wartość, EN ISO 12575/Klima B	<= 0,02 m	
Wytrzymałość na rozerwanie, DIN 12311-1	podłużna 225 N/5cm,	poprzeczna 170 N/5cm
Wytrzymałość gwoździowa, DIN 12310-1	podłużna 125 N,	poprzeczna 155 N
Wodoszczelność, EN 20811	> 1500 mm H ₂ O	
Klasyfikacja materiału, DIN 4102-1	B 2, przy ociepleniu do spodu membrany i przy szczelinie wentylacyjnej	
Odporność na promieniowanie UV EN1297-1	4 miesiące	
Zakres odporności na temperaturę	- 40°C do + 80°C	
Czasokres bez pokrycia dachowego	4 miesiące	
Szerokość rolki	1, 50 m	
Długość rolki	50 m	
Cieźar rolki	ok. 10 kg	
Nr-Artykułu	Permo® easy H KU 0046	Permo® easy H SK KU 0046-22