

BT-Band

Bitumiczna taśma uszczelniająca

► Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne

- Samoprzylepna
- Uszlachetniana powierzchnia
- Odporna na starzenie
- Odporna na promieniowanie UV
- Jakość B2 DIN 4102
- Trwale uszczelnia
- Duża siła klejenia (ok. 38 N/cm²)
- Duża wytrzymałość mechaniczna
- Odporność temperaturowa do +90°C
- Łatwa w obróbce
- W rolce
- Dostępna w różnych wersjach

Korzyści

- Taśma uszczelniająca naklejana na zimno
- Szybka i bezpieczna realizacja napraw

Zakres zastosowań

- Do klejenia i uszczelniania spoin i pęknięć
- Niezawodnie klei i uszczelnia metal, beton, tworzywa sztuczne, mur, tynk, drewno i szkło
- Doskonała do uszczelniania rynien, łączeń w dachu i ścianach, dachów szklanych i szklarni, ogrodów zimowych, pokryć dachowych, blach okapowych i koszowych itp.



Nowość!
**Taśma
naprawcza
BT**

75 mm x 1,5 m,
błyszczący aluminiowy
Nr art. 262 415 75



BT-Band

Bitumiczna Taśma Uszczelniająca

Obszar zastosowań

- ▶ Budownictwo
- ▶ Warsztaty blacharskie
- ▶ Ciesielstwo
- ▶ Elewacje
- ▶ Budowa wentylacji
- ▶ Konstrukcje metalowe

Obróbka

Uszczelniane powierzchnie muszą być suche, wolne od smarów i silikonów oraz odporne na ścieranie. Po naklejeniu docisnąć **taśmę BT-Band** wałkiem dociskowym. Unikać powstawania pęcherzy (pustych przestrzeni). Nie nadaje się do podłoży przeznaczonych do chodzenia i jeżdżenia. Regularnie sprawdzać połączenia klejowe pod kątem uszkodzeń i ew. wykonać nowe.

Wskazówki

- ▶ Temperatura użycia od -10°C; w niższych temperaturach zaleca się podgrzanie powierzchni przy użyciu palnika gazowego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności.
- ▶ Uszczelniane powierzchnie muszą być wolne od środków antyadhezyjnych.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.

Parametry techniczne

Baza	bitum elastomerowy i wysokiej jakości żywica adhezyjna
Nośnik	folia aluminiowa o uszlachetnionej powierzchni
Grubość	ok. 1,5 mm
Temperatura użycia	od -10°C do +40°C
Odporność temperaturowa	od -30°C do +90°C
Odporność na starzenie	bardzo dobra (nie traci elastyczności i nie wysycha)
Kolor	błyszczący aluminiowy lub aluminium anodowane (Papier zabezpieczający biały)
Ciężar powierzchniowy	ok. 1,9 kg/m ²
Siła klejenia	ok. 38 N/cm ² (na metalu)
Siła zrywająca	29 N
Okres przydatności	praktycznie bez ograniczeń
Przechowywanie	w suchym miejscu, na leżąco, w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym

Wymiary

Kolor	Szerokość	Długość	Nr art.	sztuk/karton	sztuk/palecie
błyszczący aluminiowy	50 mm	10 m	262 4 50	6 rolki	432 rolki
błyszczący aluminiowy	75 mm	10 m	262 4 75	4 rolki	288 rolki
błyszczący aluminiowy	100 mm	10 m	262 4 100	3 rolki	216 rolki
błyszczący aluminiowy	150 mm	10 m	262 4 150	2 rolki	144 rolki
błyszczący aluminiowy	300 mm	10 m	262 4 300	1 rolka	72 rolki
aluminium anodowane	50 mm	10 m	262 5 50	6 rolki	432 rolki
aluminium anodowane	75 mm	10 m	262 5 75	4 rolki	288 rolki
aluminium anodowane	100 mm	10 m	262 5 100	3 rolki	216 rolki

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 09/2024. Nr art. 262 4 9PL

Katalog Online:



@pl.bekoGroup