Hydro-Stop

Masa uszczelniająca

▶ 1-komponentowa

Cechy charakterystyczne

- Uszczelniacz o wysokiej elastyczności
- GEV-EMICODE® EC 1 Plus – bardzo niska emisyjność
- Zgodny z DIN 18195
- Nie zawiera silikonu, bitumenu oraz rozpuszczalników
- Odporny na warunki pogodowe
- Można chodzić po utwardzeniu
- Przeznaczony również do napraw i konserwacji dachów

Korzyści

- Wypełnia pęknięcia do 5 mm
- Nadaje się do użycia również na wilgotnych podłożach mineralizowanych (Beton itp.)
- Aplikacja przy użyciu wałka, szpachli lub pędzla
- Nadaje się do wypełniania fug
- Gotowy do użycia

Zakres zastosowań

- Wersja półpłynna - samopoziomowanie na podłodze
- Wersja o konsystencji pasty - łatwe użycie na ścianie
- Do uszczelnień budowlanych wg DIN 18195
  Część 4 uszczelnianie płyt fundamentowych i ścian przed wilgocią gruntową i wodą niespiętrzającą się
  Część 5 uszczelnianie powierzchni stropów oraz pomieszczeń mokrych przeciw wodzie niewywierającej ciśnienia
  Część 6 uszczelnianie przeciw wodzie działającej od strony zewnętrznej, wywierającej ciśnienie oraz wodzie spiętrzającej się
- Uszczelnianie przepustów
- Zabezpieczanie tarasów i balkonów

Hydro-Stop

Masa uszczelniająca

Obszar zastosowań

- Konstrukcje drewniane
- Uszczelnienia budowlane
- Dekarstwo
- Instalacje sanitarne

Obróbka

Hydro-Stop jest jednokomponentowym uszczelniaczem gotowym do natychmiastowego użycia. Nadaje się do wylewania lub rozprowadzania wałkiem. Do pracy na dużych powierzchniach zaleca się wałek welurowy z krótkim włosem. Uszczelnianie mniejszych powierzchni można wykonać pędzlem lub pacą zębatą. Podłoże musi być czyste, pozbawione tłuszczu i oleju, zdolne do przenoszenia obciążeń, pozbawione warstwy antyadhezyjnej, bez większych pęknięć oraz żwiru. W szczególności na powierzchniach dachowych należy zadbać aby były suche. Uszczelniacz musi być nakładany conajmniej 2-krotnie (druga warstwa po min. 4 godzinach). W zależności od obciążenia podłoża może być konieczne użycie specjalnej siatki zbrojącej. **Hydro-Stop** nie może być używany do uszczelniania ruchomych fug dylatacyjnych. W trakcie utwardzania powierzchnia musi być chroniona przed wilgocią.

Wskazówki

- W przypadku użycia **Hydro-Stop** jako uszczelniacza budowlanego zabezpieczającego przed dostępem wody nieznajdującej się pod ciśnieniem zgodnie z DIN 18195 zaleca się używanie siatki zbrojącej przynajmniej w kantach oraz narożnikach. Jeśli zabezpieczamy przed tymczasowo gromadzącą się wodą stojącą, siatka zbrojąca musi być używana na całej powierzchni. **Hydro-Stop** nadaje się również do użycia przy naprawach dekarskich. Może być wylewany na elementy z papy oraz PVC. W przypadku innych podłoży należy przeprowadzić próby. Powierzchnie, na które nakładamy **Hydro-Stop** muszą mieć grubość conajmniej 2 mm. Na dachach o powierzchni powyżej 25 m² należy założyć siatkę zbrojącą na całej powierzchni. Do połączeń z elementami pionowymi należy używać produktu w wersji do cokołów. Podłoże z bitumów może prowadzić do przebarwień powierzchni. Jednakże nie jest to żadna wada techniczna.
- Podłoże musi być całkowicie utwardzone przed obróbką.
- Zaleca się dokonanie prób kompatybilności materiału przed rozpoczęciem nakładania.
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.
- Należy zapoznać się zaleceniami producenta oraz kartą charakterystyki.

Parametry techniczne

Baza	1-komponentowy modyfikowany polimer			
Temperatura obróbki	od +5° C do +35° C / Temperatura materiału: +15° C do +25° C			
Temperatura	od -40° C do +90° C			
Zużycie	ok. 3 kg/m² przy 2-krotnym nakładaniu			
Czas schnięcia	pomiędzy 1-szym a 2-gim nałożeniem 4 godziny (przy +20° C)			
Utwardzanie skrośne	po 24 godzinach (przy +20° C)			
Powłoka	całkowita grubość conajmniej 2 mm			
Wypełnianie szczelin	do 5 mm			
Kolor	popielaty			
Twardość Shore A	ok. 25			
Składowanie	przechowywać w oryginalnym opakowaniu, miejsce suche i chłodne			
Wersja	Membrana w płynie		Zabezpieczanie cokołów	Masa uszczelniająca
Forma	półpłynny		pasta	pasta
Okres przydatności	12 miesięcy		12 miesięcy	12 miesięcy
Nr art.	237 1 007PL	237 1 014PL	237 2 007PL	237 2 001PL
Opakowanie	7 kg Pojemnik (1x 7 kg mieszek)	14 kg Pojemnik (2x 7 kg mieszek)	7 kg Pojemnik (1x 7 kg mieszek)	1 kg Puszka 6 szt.
Oprzyrządowanie	Hydro-Stop Mata Zbrojąca Rolka 50 m x 1 m, (PES) Włóknina 110 g/m² Nr art. 237 50 100			

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 10/2025. Nr art. 237 2 001 9PL

Katalog Online:

@pl.bekoGroup