

Piana pistoletowa B3

1-komponentowa piana poliuretanowa

► Jakość profesjonalna

Cechy charakterystyczne

- Jednoskładnikowa
- Łatwa w użyciu (pistolet NBS)
- Jakość B3 zgodnie z DIN 4102
- Wydajność około 42 litry
- Odporna na starzenie
- Utwardzanie wilgocią
- Drobnoporowata struktura komórkowa
- Stabilna struktura, nie odkształca się
- Stanowi izolację akustyczną

Korzyści

- Optymalne dozowanie
- Szybkościąca
- Można ciąć po ok. 35 minutach
- Może być otynkowana i pomalowana
- Odporny na starzenie i grzyby
- Uniwersalne zastosowanie

Zakres zastosowań

- Uszczelnienie ścian i dachów
- Izolowanie i wypełnianie ubytków
- Wypełnianie szczelin
- Izolacja rur i puszek elektrycznych
- Montaż okien i drzwi wejściowych
- Obróbka schodów



Piana pistoletowa B3

Opakowanie 750 ml
Nr art. 281 3 751

Piany PU

Obszar zastosowań

- ▶ Montaż okien i drzwi
- ▶ Renowacja budynków
- ▶ Stolarka
- ▶ Konstrukcje drewniane
- ▶ Roboty budowlane
- ▶ Prace hydrauliczne

Obróbka

Oczyszczone powierzchnie zwilżyć. Zamontować **Pianę Pistoletową beko** na pistolecie NBS i energicznie potrząsnąć ok. 20 razy, a następnie równomiernie nałożyć pianę, spryskać powierzchnię wodą. Po pracy pozostawić puszkę na pistolecie.

Wskazówki

- ▶ Po wyjęciu pustej puszkę pistolet należy dokładnie wyczyścić **Uniwersalnym Czyścikiem do piany PU beko**.
- ▶ Używać w temperaturze otoczenia od +5°C.
- ▶ Świeże plamy z piany usuniesz za pomocą Czyścika do piany PU.
- ▶ Utwardzoną pianę usuwa się mechanicznie.
- ▶ W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- ▶ Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.
- ▶ Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu!

Parametry techniczne

Baza	prepolimer poliuretanowy, utwardzany wilgocią		
Temperatura użycia	od +5°C, optymalnie +20°C, 60% wilgotności względnej		
Odporność temperaturowa	od -40°C do +90°C (piana utwardzona)		
Czas otwarty	od 5 do 10 minut		
Utwardzanie	od 30 do 35 minut		
Pełna sprężystość	po maksymalnie 24h		
Klasa materiału	B3 wg DIN 4102/część 1		
Kolor	jasnoszary		
Gęstość	ok. 16 do 18 kg/m³		
Komórkowość	drobnooporowata		
Wydajność	ok 42 l, [swobodnie spieniana]		
Okres przydatności	12 miesięcy w temp. +20°C		
Przechowywanie	w suchym miejscu, temp. od +5°C do +30°C		
Zawartość/opakowanie	Puszka 750 ml	12 sztuk/karton	672 sztuk/palecie

Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych! Data druku: 11/2022. Nr art. 281 3 751PL

Katalog Online:



@pl.bekoGroup

Informacja techniczna:
www.beko-group.com