

## Szczeliwo dekarские DACHFLEX

### Uszczelniaacz do dachów spadzistych i płaskich

- Doskonała przyczepność do membran bitumicznych
- Można go również stosować na wilgotnych powierzchniach – aplikacja jest w dużej mierze niezależna od warunków pogodowych
- Wszechstronność – odpowiednia do nagłych napraw i niemal wszystkich łączów w okolicy dachu
- Sprawdzono możliwość stosowania na szkło poliwęglanowego
- Odporności na promieniowanie UV – potwierdzone przez Instytut Fraunhofera w Bremie
- Możliwość malowania
- Nie zawiera silikonu
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne i procesy starzenia

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Baza chemiczna                                    | Kauczuk syntetyczny                   |
| Gęstość                                           | 0,94 g/cm <sup>3</sup>                |
| Zapach/Zapach                                     | Charakterystyka                       |
| Pojemniki                                         | Kartusz                               |
| Zawartość                                         | 310 ml                                |
| Możliwość ruchu                                   | 25 %                                  |
| Twardość według Shore A                           | 25                                    |
| Odporność na                                      | Starzenie się, warunki atmosferyczne  |
| Czas formowania naskórka min./maks.               | 3-8 min                               |
| Czas formowania naskórka warunki                  | przy 23°C i wilgotności względnej 50% |
| Zawartość fungicydów                              | Nie                                   |
| Prędkość utwardzania minimalna/maksymalna.        | 1-3 mm/d                              |
| Warunki utwardzania przez cały czas i na zewnątrz | 23°C i 50% wilgotności względnej      |
| Odporność na temperaturę minimalna.               | -25 °C                                |
| Maksymalna odporność na temperaturę .             | 100 °C                                |
| Temperatura przetwarzania minimalna.              | 5 °C                                  |
| Maksymalna temperatura przetwarzania .            | 40 °C                                 |
| Wolne od silikonu                                 | Tak                                   |
| Okres przydatności od produkcji                   | 24 miesiące                           |



| Kolor     | Nr art.           | VE   |
|-----------|-------------------|------|
| Szary     | <b>0892 322 3</b> | 1/24 |
| Czarny    | <b>0892 322 5</b> | 1/24 |
| Bezbarwny | <b>0892 322 1</b> | 1/24 |

## Szczegóły/Zastosowanie

Do uszczelniania dachów spadzistych i płaskich. Dichtflex nadaje się do szczelin dylatacyjnych i połączeń. Nie wymaga gruntowania, aby zapewnić przyczepność do materiałów takich jak drewno, beton, metal, szkło i wiele tworzyw sztucznych.

## Instrukcje

- Powierzchnia musi być nośna, czysta, sucha, wolna od tłuszczu, rdzy i wody.
- Przed użyciem punkty styku muszą być czyste i mocne.
- Przed użyciem wkład należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Podczas utwardzania materiał traci 25% swojej objętości. Dlatego należy zachować minimalną szerokość spoiny 10 mm i pozostawić wystarczającą ilość materiału podczas wygładzania, aby zapobiec powstawaniu zagłębień lub pęknięć materiału.
- Zgodnie z normą DIN 18540 spoiny należy wypełnić sznurami polietylenowymi.
- Powierzchnie porowate powinny być suche, powierzchnie gładkie również mogą być wilgotne.
- Jeśli fuga będzie wystawiona na działanie wody przez dłuższy czas, może lekko żółknąć. Nie ma to jednak wpływu na jakość materiału.
- Krawędzie spoin można zamaskować, ale taśmę należy usunąć natychmiast po fugowaniu lub wygładzaniu.
- Więcej informacji można znaleźć w karcie danych technicznych.

## Uwaga

- W przypadku stosowania w stojącej wodzie należy spodziewać się zmniejszonej przyczepności.
- Nie nadaje się do uszczelniania szkła
- Nie stosować w kontakcie z taśmami uszczelniającymi wstępnie skompresowanymi.
- Uszczelniając Dichtflex nie nadaje się do klejenia ani wypełniania ubytków.
- Ze względu na dużą liczbę istniejących receptur farb i lakierów, szczególnie w przypadku powłok z żywicy alkidowej i malowanego proszkowo aluminium, konieczna jest weryfikacja poprzez badania wewnętrzne.
- Wariant transparentny jest lekko mleczny. Pod wpływem wilgoci może zmienić kolor na białawy. Po wyschnięciu kolor ponownie staje się transparentny.
- Bezwonny po całkowitym wyschnięciu.
- W przypadku większych połączeń klejowych i niskich temperatur, odparowanie rozpuszczalnika może potrwać dłużej.
- Podczas fazy utwardzania należy zapewnić odpowiednią wymianę powietrza.
- Przy większej grubości warstwy czas utwardzania ulega wydłużeniu.
- Może wykazywać trwałą lepkość powierzchni

Instrukcje dotyczące przetwarzania stanowią zalecenia oparte na naszych próbach i doświadczeniu; jednak przed każdym zastosowaniem należy przeprowadzić własne testy. Ze względu na różnorodność zastosowań oraz zróżnicowane warunki przechowywania i przetwarzania, nie możemy zagwarantować określonego rezultatu. Wszelkie informacje techniczne i porady udzielane przez naszą bezpłatną obsługę klienta są udzielane bez jakiegokolwiek odpowiedzialności, chyba że porady lub informacje te stanowią część naszego umownie uzgodnionego zakresu usług lub doradca działań celowo. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów; zastrzegamy sobie jednak prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszych udoskonaleń.